

HUMIFIX

DESCRIPCIÓN

Revestimiento epoxídico de dos componentes de alto contenido en sólidos, para la protección de suelos y pavimentos sometidos a desgaste, roce, etc.
Seca muy bien aunque haya alto índice de humedad en el soporte.

CAMPO DE APLICACIÓN

Adecuado para hormigón limpio con muy elevada humedad superficial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (2/C)

<i>Presentación:</i>	<i>Dos componentes</i>
<i>Color:</i>	<i>Gris.</i>
<i>Acabado:</i>	<i>Brillante</i>
<i>Peso específico:</i>	<i>1.35 gr/cm³ ± 0,05</i>
<i>Consumo orientativo:</i>	<i>200 gr/m²</i>
<i>Sólidos en volumen:</i>	<i>99 % ± 1</i>
<i>Sólidos en peso "A":</i>	<i>99 % ± 1</i>
<i>Proporción de mezcla:</i>	<i>A:B = 3:1 partes en peso con HUMIFIX "B"</i>
<i>Pot-life:</i>	<i>30' a 20°C.</i>
<i>Endurecimiento inicial:</i>	<i>4 horas, a 20°C y 60% HR.</i>
<i>Temperatura mínima endurecimiento:</i>	<i>8°C</i>
<i>Transitable:</i>	<i>24 horas</i>
<i>Repintable:</i>	<i>Mín. 12 horas, máx. 48 horas a 20°C y 60% HR.</i>
<i>Curado total:</i>	<i>7 días a 20°C.</i>
<i>Aplicación:</i>	<i>Preferentemente a pistola airless y rodillo.</i>
<i>COV suministro:</i>	<i>93.1 gr/l.</i>
<i>Diluyente limpieza:</i>	<i>TI-4.</i>

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES

El hormigón debe estar sólido y limpio.

HUMIFIX se puede aplicar sobre superficies con abundante humedad residual.

No se debe de aplicar sobre superficies con abundante aporte continuo de agua por capilaridad. Es imprescindible barrera de vapor.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Acreditación Sistema de Calidad



MÉTODO DE APLICACIÓN

HUMIFIX se presenta en dos envases separados, predosificados. Para su aplicación se añadirá el contenido del envase de componente "B" sobre el componente "A", agitando la mezcla hasta conseguir un producto homogéneo.

Rodillo: utilizar un rodillo de lana de esmaltar, de pelo corto.

Pistola airless: Boquilla 0,007" á 0,011".

Presión en punta de boquilla, 180 - 200 Kgs/cm².

Al igual que todos los revestimientos y pinturas, la aplicación debe realizarse sobre substratos firmes, con una temperatura ambiental superior a 10°C y una H.R. inferior a 80%.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA

Gran adherencia, elevada dureza.

Excelente resistencia a los derrames puntuales de agua, detergentes, aceites y combustibles.

PRECAUCIONES

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin.

Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel. Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios.

Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe.

Estabilidad de almacenaje: 1 año, en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento.

OBSERVACIONES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de uso, expresados verbalmente, por escrito ó mediante ensayos, se ofrecen de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Son simples indicaciones que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Vdes. mismos que los productos que les suministramos corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Vdes., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo hacernos responsables de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que ustedes determinen sus propias medidas, adaptadas a las condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

HUMIFIX - Edición 21-05-18 - Anula las anteriores.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Acreditación Sistema de Calidad

