

Ficha Técnica
Fiche Technique
Technical Data Sheet

SPORCRIL 100

DESCRIPCIÓN

SPORCRIL 100 es una pintura acrílica al agua de acabado mate, especialmente indicada para proteger y decorar suelos y paredes de hormigón, tanto exteriores como interiores, en instalaciones deportivas y pistas de tenis.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para el recubrimiento de suelos de hormigón tanto en interiores como en exteriores.
Protección y decoración del hormigón en instalaciones deportivas y pistas de tenis.
Como acabado sellador de poro del Slurry **SPORCRIL 110 SLURRY**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presentación:	Monocomponente
Color:	Rojo tenis, verde frontón, azul sport y Gris
Acabado:	Mate
Densidad:	1,43 ± 0.05
% sólidos en volumen:	44% ± 2%.
Espesor seco recomendado:	40 micras
Consumo orientativo:	0,13 kg/m ² por capa (dependerá de la capacidad de absorción del soporte)
Repintable:	12 horas a 20°C
Secado:	Tacto: 15-20 minutos a 20°C y 60% HR Transitable moderado: 24 horas a 20°C y 60% HR Endurecimiento total: 4 días a 20°C y 60% HR
Diluyente:	AGUA LIMPIA
Aplicación:	Rodillo, brocha o pistola.
COV's:	4 g/l

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

OBRA NUEVA:

Dejar fraguar completamente el hormigón.

Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Sellado: Aplicar una capa de **ADEFIX 45** diluido un 10 – 20% con agua.

Dejar secar 2- 4 horas a 20° C.

Acabado: Aplicar dos capas de **SPORCRIL 100**. Dejar secar 12 horas entre capas.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Si el producto aplicado se encuentra en buen estado y perfectamente adherido al soporte, lijar suavemente, eliminar polvo mediante aspiración y lavar con agua. Dejar secar. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y adherencia.

Acabado: Aplicar dos o más capas de **SPORCRIL 100**. Dejar secar 24 horas entre capas.

Para el tratamiento de soportes que no sean de hormigón, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Certificado Sistema de Calidad



APLICACIÓN

Homogeneizar el contenido del envase mediante agitación, preferiblemente mecánica.

SPORCRIL 100 se presenta listo para su uso. Para la aplicación de la primera capa aconsejamos una dilución de un 10-25% con agua, dependiendo de la porosidad o absorción de la superficie. Las sucesivas capas pueden aplicarse directamente o bien diluyendo con un 5-10% de agua.

Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente con agua. Si el producto ha endurecido sobre ellos, puede intentarse su recuperación manteniéndolos en inmersión en acetona u otros disolventes fuertes que lo ablanden.

Sistemas de aplicación:

Brocha: Para retoques. Diluir si es preciso.

Rodillo: Diluir con la cantidad mínima de agua, según el tipo de aplicación que se desee realizar.

Pistola aerográfica: Diluir hasta aprox. 40" Ford-4 de viscosidad, dependiendo del equipo disponible.

Boquilla 0,12 a 0,18. Presión 2 a 4 Kgs/cm².

Pistola airless: No diluir. Boquilla 0,007 a 0,011". Presión en punta de boquilla, 180 a 200 Kgs/cm².

Al igual que todos los revestimientos y pinturas, la aplicación debe realizarse sobre substratos firmes y secos, a una temperatura de soporte superior en 3°C a la del punto de rocío, con una temperatura ambiental superior a 10°C y una H.R. inferior a 80%.

PROPIEDADES

- Resistente a la abrasión y al choque.
- Impermeable al agua.
- Transpirable, permite la difusión del vapor de agua.
- Buena adherencia.
- Elevada resistencia a la intemperie.
- Lavable.
- Antipolvo.
- Rápida puesta en servicio.

PRECAUCIONES

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin.

Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel. Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios.

Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe.

Producto sensible a las heladas por lo que se recomienda almacenar en lugar protegido de la intemperie y seco.

Estabilidad de almacenaje: 1 año en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento, a temperaturas comprendidas entre +5°C y +30°C.

OBSERVACIONES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de uso, expresados verbalmente, por escrito ó mediante ensayos, se ofrecen de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Son simples indicaciones que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Vdes. mismos que los productos que les suministramos corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Vdes., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo hacernos responsables de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que ustedes determinen sus propias medidas, adaptadas a las condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

SPORCRIL 100 - Edición 21-10-21 - Anula las anteriores

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Certificado Sistema de Calidad

