

DESCRIPCIÓN

SPORCRIL 110 SLURRY es un slurry acrílico al agua, especialmente indicado como recubrimiento de suelos de hormigón en interiores y exteriores de instalaciones deportivas y zonas peatonales.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para el recubrimiento de suelos de hormigón tanto en interiores como en exteriores.
Como capa antideslizante en sistemas de impermeabilización en base agua.
Carriles bici y peatonales.
Capa de nivelación en pistas polideportivas y tenis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Presentación:</i>	<i>Monocomponente</i>
<i>Color:</i>	<i>Rojo tenis, verde frontón, azul sport y Gris.</i>
<i>Acabado:</i>	<i>Mate</i>
<i>Peso específico</i>	<i>1,9 ± 0,02 kg/l</i>
<i>% sólidos en volumen:</i>	<i>80% ± 0,5</i>
<i>Consumo:</i>	<i>Acabado antideslizante en impermeabilización: 1,5 kg/m² Pavimento en zonas deportivas: 3,5 a 4 kg/m² (2 capas)</i>
<i>Aplicación:</i>	<i>Rastra de goma o rodillo de estucar</i>
<i>COV's:</i>	<i>1,5 g/l</i>
<i>Diluyente indicado:</i>	<i>AGUA (5 - 15% según soporte o sistema de aplicación)</i>
<i>Tiempo de Secado:</i>	<i>4 - 6 horas a 20° C y 60% humedad relativa</i>
<i>Intervalo de repintado:</i>	<i>Mínimo: 8 horas a 20° C Máximo: no tiene</i>
<i>Permeabilidad:</i>	<i>35 gr./m² x día</i>

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES

El producto puede aplicarse sobre una gran variedad de soportes. Se recomienda para soportes que no sean de hormigón, consultar al Departamento Técnico. El producto puede aplicarse sobre soportes con ligera humedad residual, no aplicar sobre pavimentos mojados o que tengan algún defecto en el aislamiento. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento.

OBRA NUEVA:

Dejar fraguar completamente el hormigón.

Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Sellado: Aplicar una capa de **ADEFIX 45** diluido un 10 – 20% con agua. Dejar secar 2- 4 horas a 20° C.

Acabado: Aplicar dos capas de **SPORCRIL110 SLURRY**. Dejar secar 12 horas entre capas.

Recomendamos la aplicación de 1 o 2 capas de **SPORCRIL 100** como acabado final.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Si el producto viejo se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Si el producto aplicado se encuentra en buen estado y perfectamente adherido al soporte, lijar suavemente, eliminar polvo mediante aspiración y lavar con agua. Dejar secar. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y adherencia.

Acabado: Aplicar dos o más capas de **SPORCRIL110 SLURRY**. Dejar secar 24 horas entre capas.

Recomendamos la aplicación de 1 o 2 capas de **SPORCRIL 100** como acabado final.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Método: Rastra de goma o rodillo de estucar

Dilución: 5 – 15% según soporte o sistema de aplicación

Diluyente y limpieza: Agua

Intervalo de repintado: Mínimo: 8 horas a 20° C; Máximo: no tiene.

Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Fácil aplicación
- Perfectamente transitable por personas o vehículos ligeros
- Elevada resistencia a la abrasión y desgaste
- Buena resistencia a la intemperie
- Rápida puesta en servicio

PRECAUCIONES

Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel.

Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe.

Estabilidad de almacenaje: 1 año en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento, a temperaturas comprendidas entre +5°C y 30°C. Evitar la exposición directa del envase al sol.

OBSERVACIONES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de uso, expresados verbalmente, por escrito o mediante ensayos, se ofrecen de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Son simples indicaciones que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Vdes. mismos que los productos que les suministramos corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Vdes., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo hacernos responsables de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que ustedes determinen sus propias medidas, adaptadas a las condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

SPORCRIL110 SLURRY - Edición 21-10-21 - Anula las anteriores

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Certificado Sistema de Calidad

