

Ficha Técnica
Fiche Technique
Technical Data Sheet

ADEFIX 45

DESCRIPCIÓN

Fijador.

Fondo consolidante y antipolvo de superficies porosas y/o con poca cohesión. Adecuado para ser usado como protección anticarbonatación del hormigón y como imprimación de soportes porosos a los que hay que aplicar posteriormente determinados acabados.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Fijador adherente para posterior recubrimiento de pinturas hidrosolubles
- Imprimación e impregnación de materiales pétreos, ladrillo visto etc., a los que aporta hidrofugación e impermeabilidad.
- Consolidante de materiales de construcción en general.
- Imprimación de soportes porosos para su posterior impermeabilización o revestimiento. (Cubiertas de hormigón, rasilla, fachadas, paredes, etc.)
- Se recomienda **ADEFIX 45** como capa previa de sellado a los acabados tanto en superficies verticales (fachadas, muros, etc.) como en horizontales (pavimentos, cubiertas, azoteas, etc.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Presentación:</i>	<i>Un componente</i>
<i>Color:</i>	<i>Transparente cuando está seco.</i>
<i>Peso específico:</i>	<i>1,01 ± 0,05 Kg./l</i>
<i>Sólidos en volumen:</i>	<i>15% ± 1%</i>
<i>Consumo orientativo:</i>	<i>0,2 a 0,5 Kg/m² dependiendo de la porosidad del soporte.</i>
<i>Secado:</i>	<i>30 minutos al tacto. El secado total depende de la humedad ambiente y del soporte.</i>
<i>Tiempo mínimo de repintado:</i>	<i>2 horas</i>
<i>Aplicación:</i>	<i>Brocha o rodillo</i>
<i>Diluyente adecuado:</i>	<i>Agua (solo para limpieza)</i>

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFÍCIES

El soporte de hormigón, cemento, ladrillo, rasilla, etc. a tratar, ha de estar sólido, seco y limpio. Recomendamos un saneado previo, eliminando el material mal adherido, pulverulento o de poca resistencia.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA
Telf.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261
<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Certificado Sistema de Calidad



MÉTODO DE APLICACIÓN

ADEFIX 45 se presenta listo para su uso para la gran mayoría de soportes porosos. En los soportes ya saneados y que aun presenten poca cohesión, la aplicación se realizará en dos capas con brocha o rodillo observando que el soporte no absorba más.

Al igual que todos los revestimientos, barnices y pinturas no deben aplicarse con una temperatura ambiente inferior a 10°C ni con una H.R. superior al 80%.

PRECAUCIONES

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin. Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel. Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios.

Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe.

Producto sensible a las heladas por lo que se recomienda almacenar en lugar protegido de la intemperie y seco.

Estabilidad de almacenaje: 1 año en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento.

OBSERVACIONES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

ADEFIX 45 – Edición 15-06-21. Anula las anteriores.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Certificado Sistema de Calidad

